

Инструкция по использованию защитной пленки

Пленка полимерная самоклеющаяся для упрочнения стекло (Защитная пленка) предназначена нанесения с тыльной стороны на стекло (в т.ч. на внутренне стекло в составе стеклопакета) для упрочнения стекла с целью защиты стеклянных поверхностей от повреждений в результате механических ударов и предотвращения поражения осколками лиц, находящихся в помещении.

Характеристики

- Толщина: 12 мил (600 микрон)
- Пропускание света: 85%
- Класс защиты: А3 по ГОСТ Р 51136-98
- Допустимые пороки внешнего вида: согласно ГОСТ Р 51136-98, п. 7.2

Гарантия

Стандартный гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Гарантия распространяется на нарушение или утрату защитных свойств и внешнего вида пленки, вызванных заводским браком или некачественным выполнением работ по нанесению пленки.

Не распространяется в случае повреждения, вызванных несоблюдением условий хранения и эксплуатации, несчастным случаем, умышленной порчей, недосмотром, повреждениями, вызванными военными действиями, стихийными бедствиями (пожары, наводнения, удары молний) либо некачественным обслуживанием в ходе эксплуатации.

Гарантия не распространяется на износ и истирание.

Допустимые условия окружающей среды

- Диапазон рабочих температур: -40°C до +60°C
- Относительная влажность: от 0 до 95%
- Температура в помещении во время проведения работ по нанесению: +10°C до + 40°C, относительная влажность не более 80%.

Все заявленные технические характеристики защитной пленки являются действительными в диапазоне указанных условий окружающей среды. Данная температура является обязательной для хранения и эксплуатации пленки, для покрываемой поверхности в момент нанесения.

При долгом нахождении пленки в неблагоприятных условиях (перепады температур, в

диапазоне отличном от рабочих, агрессивная среда и т. д.) ее свойства могут быть утеряны

Рабочая поверхность, на которую наносится пленка, должна быть сухой, чистой и той же температуры, что и пленка. Работы по нанесению должны проводиться в сухом и чистом помещении.

Эксплуатация

Запрещено подвергать поверхность с нанесенной защитной пленкой действию температуры, огня, химических реагентов, кислых сред, механическим повреждениям (царапинам, ударам, механическим нагрузкам и т.д.). В зоне эксплуатации не должно быть дыма, частиц смазки, масел, химических и других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на срок службы и характеристики пленки.

Чистка поверхности от загрязнения

Стекло с защитной пленкой не требует специального ухода для очистки поверхности.

Для поверхностей, оклеенных защитной пленкой, рекомендуется ручная мойка. Для очистки стекла с защитной пленкой от загрязнений подходит теплая вода с небольшим количеством жидкого моющего средства для стекла или посуды. Для продления срока службы рекомендуется пользоваться специальными наборами моющих средств.

Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства. Не следует применять царапающие мочалки, а также чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолукс»), кислоту, щелочь, растворитель, ацетон, бензин и другие растворители.

Ни в коем случае нельзя удалять загрязнения стекла с защитной пленкой острыми предметами.

© **AbavaNet**
г. Москва

Внимание!

Все права на статью принадлежат **AbavaNet**.technology

Коммерческое использование текста или любой его части запрещено и может преследоваться в судебном порядке согласно ГК РФ.

При публикации, цитировании или ином некоммерческом использовании данного текста, или любой его части необходима явная и недвусмысленная ссылка на данную статью с указанием правообладателя.

Онлайн-версия статьи по адресу: <http://abava.net/filmusage.shtml>